

Réparation des surfaces d'acrylique

Réparation MINEURE surface d'acrylique

Nous vous suggérons de suivre les étapes suivantes pour effectuer la réparation d'égratignure ou d'un défaut mineur sur une surface d'acrylique. Cette procédure peut être employée tant que l'égratignure ou tache sont présentes sur l'acrylique et n'ont pas atteint la sous-couche de fibre de verre.

- Poncer la zone affectée avec un papier abrasif grain #600 jusqu'à ce que la surface soit lisse.
- Poursuivre le ponçage avec un papier abrasif grain #1000 pour affiner davantage la surface.
- Humidifier légèrement un papier abrasif grain #1500 et continuer de poncer pour obtenir une finition lisse.
- Appliquer une crème de polissage automobile sur la zone réparée, en veillant à couvrir l'entièreté de la surface poncée.
- À l'aide d'une machine à polir, polir la zone réparée jusqu'à ce qu'elle corresponde à la surface environnante.

Réparation MAJEURE surface d'acrylique

En cas d'égratignure profonde ou d'un défaut majeur où la sous-couche de fibre de verre est atteinte, veuillez entrer en contact avec Oceania pour une liste de professionnels de réparation d'acrylique recommandés.

Ne jamais tenter de réparer une égratignure profonde ou un défaut majeur sans l'avis d'un professionnel.

Informez-vous auprès de notre soutien technique :

Courriel : support@bainsoceania.com

Tel : 1-877-332-4224