

## Réparation des surfaces d'acrylique

### **Réparation MINEURE surface d'acrylique**

Nous vous suggérons de suivre les étapes suivantes pour effectuer la réparation d'égratignure ou d'un défaut mineur sur une surface d'acrylique.

Prenez note que l'étape 1 et/ou 2 peut être omise dépendamment de l'ampleur de l'égratignure ou du défaut.

- Si requis, mouiller légèrement la surface endommagée, sabler avec un papier abrasif #600 humide.
- Avec un chiffon humide, appliquer une cire en pâte pour automobile, pour effacer et réduire l'égratignure.
- Avec un chiffon doux, utiliser un produit de ponçage afin de polir les égratignures légères.
- Avec un chiffon doux, utiliser une pâte à polir pour nettoyer et apprêter la surface réparée.

### **Réparation MAJEURE surface d'acrylique**

En cas d'égratignure profonde ou d'un défaut majeur, il est recommandé d'entrer en contact avec un professionnel de réparation d'acrylique.

Ne jamais essayer de réparer une égratignure profonde ou un défaut majeur sans l'avis d'un professionnel.

Pour avoir les coordonnées d'un professionnel près de chez-vous, informez-vous auprès de notre Service à la clientèle :

**Service de soutien technique :**

Courriel : [support@bainsoceania.com](mailto:support@bainsoceania.com)

Tel : 1-877-332-4224